

Stoffa 001

Composizione / Composition	100% PP FR (nativa)	
Altezza / Width	140 cm ± 2%	
Peso / Weight	350 g/m ² ± 5%	
Solidità delle tinte alla luce artificiale Color fastness to artificial light Xeno - ISO 105 B02	4/5	
Solidità delle tinte allo sfregamento Color fastness to rubbing Crock Meter - ISO 105 X12	Secco / Dry	5
	Umido / Wet	4/5
Resistenza al pilling / Pilling resistance ISO 12945-2	4/5	
Resistenza allo scorrimento fili / Seam slippage EN ISO 13936-2	1,50 mm	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance Martindale ISO 12947-2	≥ 50.000 cicli / rubs	
Resistente a / Resistant to	Questo filato è: idrorepellente, antistatico, anallergico, antibatterico, irstringibile. This yarn is: water repellent, antistatic, hypoallergenic, antibacterial, no-shrink.	
Norme di manutenzione / Cleaning		
Nota bene / Please note	Consigliato lavaggio a secco / Dry clean suggested	
ATTENZIONE / WARNING	Articolo non idoneo all'uso esterno/outdoor Not suitable for external/outdoor use	
Resistenza al fuoco (la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata) Fire retardant (flame retardant performance is dependent upon the foam used)	Italia Italy	UNI 9175 Class 1/M
	Europa Europe	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006
	Inghilterra England	BS 5852 IS 11 (CRIB 5)
	Francia France	NF D 60-013:2006 (art. AM 18)
	Stati Uniti USA	California TB 117:2013
	Navale Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

Stoffa 002

Composizione / Composition	52% PP - 48% PL	
Altezza / Width	140 cm	
Peso / Weight	295 g/m ² ± 2%	
Solidità delle tinte alla luce artificiale Color fastness to artificial light Xeno - ISO 105 B02	4 - 4/5	
Solidità delle tinte allo sfregamento Color fastness to rubbing Crock Meter - ISO 105 X12	Secco / Dry	4/5
	Umido / Wet	4
Resistenza al pilling / Pilling resistance ISO 12945-2	4/5	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance Martindale ISO 12947-2	> 40.000 cicli / rubs	
Solidità del colore al lavaggio domestico/commerciale 40° Color fastness machine washing (40°) ISO 105 C06	4/5	
Norme di manutenzione / Cleaning		
	Italia Italy	UNI 9175 Class 1IM
	Europa Europe	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006
Resistenza al fuoco / Fire retardant	Inghilterra England	BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)
	Stati Uniti USA	California TB 117:2013
	Navale Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex IMO res. A 652 (16)

Alcuni coloranti per l'abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. TIROLO non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato.

Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. TIROLO assumes no responsibility for the transfer of colors caused.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

Stoffa 003

Composizione / Composition	88% PVC - 7% PL - 4% CO - 1% POLYCARBONATE
Altezza / Width	140 cm
Peso / Weight	715 g/m ² ± 7%
Spessore / Thickness	1,1 mm ± 0,1 mm
Carico a rottura Tencile resistance	Lunghezza / Long > 25 daN/5 cm Altezza / Across > 15 daN/5 cm
Allungamento a rottura Extention at break	Lunghezza / Long > 23% Altezza / Across > 140%
Tesistenza alla lacerazione Tear resistance	Lunghezza / Long > 9 daN Altezza / Across > 9 daN
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance Martindale ISO 12947-2	> 80.000 cicli / rubs
Delaminazione / Adhesion	> 3 daN/5 cm
Resistenza alle flessioni ripetute / Resistance to flexures	> 100.000
Solidità delle tinte alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	5
Solidità del colore all'alcool / Colour resistant to alcohol Veslic	> 30 rubs
Esente da ftalati / Phthalic free	R.E.A.C.H. 1907/2006/EU
Determinazione della crescita ai funghi da parte di materiali composti da polimeri sintetici Practice for determining resistance of synthetic polymeric material to fungi	Nessuna crescita / No growth
Traspirante / Traspiring	Si / Yes
Elasticizzato / Stretchy	Si / Yes
Resistente al fuoco / Fire retardant	Si / Yes

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.