

Pelle 020

<p>Composizione / Composition</p>	<p>Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 1,2-1,4 mm. Superficie media 4,8-5,0 m². Concia al cromo. Tintura passante: ridefinizione con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.</p> <p>Bovine of Extra European origin, lightly buffed natural grain. Thickness 1.2-1.4 mm. Chrome tannage. The average size of each hide is around 4.8-5.0 sqm. Through dyed: finishing with resins and pigments. Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.</p>
<p>Resistenza allo strappo pantalone Tear strenght. Single edge tear UNI EN ISO 3377-1</p>	<p>≥ 20 N</p>
<p>Solidità del colore alla luce artificiale. Energia di esposizione 16.000 kj/m² Color fastness to artificial light. Exposition energy 16.000 kj/sqm UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)</p>	<p>Scala dei blu / Blue scale ≥ 5</p>
<p>Solidità del colore allo strofinio. Secco 500 cicli Colour fastness to rubbing. Dry 500 cycles UNI EN ISO 11640:1998</p>	<p>Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4</p>
<p>Solidità del colore allo strofinio. Umido 250 cicli Color fastness to rubbing. Wet 250 cycles UNI EN ISO 11640:1998</p>	<p>Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4</p>
<p>Solidità del colore allo strofinio. Sudore 80 cicli Color fastness to rubbing. Sweat 80 cycles UNI EN ISO 11640:1998 / ISO 11641 pH8</p>	<p>Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4</p>
<p>Resistenza alle flessioni. Secco 50.000 cicli Flexing endurance. Dry 50.000 cycles UNI EN ISO 5402</p>	<p>Nessun danno / No damage</p>
<p>Adesione della rifinitura. A secco Finish adhesion. Dry UNI EN ISO 11644</p>	<p>≥ 2 N/Cm</p>
<p>Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burnig behaviour to cigarette and match flame BS 5852:1979 / BS EN 1021-1-2:2006</p>	<p>Passa / Pass</p>

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.